

## AQUA MULTI

Xilix<sup>®</sup> 3000P

Produit de protection du bois.  
Microémulsion (ME), prêt-à-l'emploi.

Fonction	Emploi	Catégorie d'utilisateurs	Type de bois
Fongicide Insecticide Anti-termites	Traitement Curatif Traitement Préventif – Classes d'emploi 1, 2, 3.1	Grand Public	Bois de construction : - Charpentes, - Ossatures, etc. Bois massif : Matériaux à base de bois Résineux/Feuillus.

## Propriétés physico-chimiques

Microémulsion (ME), prêt-à-l'emploi  
Aspect : liquide incolore à jaune pâle translucide  
Densité (20°C) : 1 kg/L  
pH : neutre  
Point éclair : > 100°C (inflammable)  
Sans odeur  
Substances actives biocide :  
- Perméthrine  
- Propiconazole  
- Tébuconazole  
- IPBC

## Efficacité

Efficacité fongicide, insecticide, anti-termites

Efficacité préventive contre les basidiomycètes (pourriture cubique et pourriture fibreuse), les insectes à larves xylophages (capricornes des maisons, lyctus, vrillettes) et les termites.  
Efficacité curative contre les capricornes, les vrillettes et les lyctus.

Les performances du produit AQUA MULTI-XILIX 3000 P ont été établies :

- d'une part, suivant la norme EN599 (Durabilité du bois : Critères de performance des produits préventifs de préservation des bois à partir d'essais biologiques) afin de pouvoir garantir une protection au bois contre les risques de la classe d'emploi 1 à 3.1 telle que définie dans la norme EN335, à partir des essais normalisés d'efficacité préventive :
  - EN46 contre les capricornes,
  - EN118 contre les termites,
  - et EN113 contre les basidiomycètes,
- et, d'autre part, suivant la norme EN14128 (Durabilité du bois : Critères de performance des produits curatifs de préservation des bois à partir d'essais biologiques), à partir des essais normalisés d'efficacité curative :
  - EN1390 contre les capricornes,
  - EN370 contre les vrillettes

Les contrôles d'efficacité préventive ont été effectués après l'épreuve de vieillissement accéléré EN73 (épreuve d'évaporation) et/ou EN84 (épreuve de délavage) afin de garantir la durabilité du produit appliqué AQUA MULTI-XILIX 3000 P.

## Application

---

### Mode de traitement

Le traitement s'effectue par badigeonnage.

L'effet du traitement est immédiat et est optimal dès l'étape de fixation.

L'aspect du bois n'est pas affecté par l'application du produit AQUA MULTI-XILIX 3000 P.

Compatible avec tout type de finitions.

Bien homogénéiser le produit avant application.

### Traitement préventif

Application par badigeonnage, en 1 ou 2 couches espacées de 15-30 min, sur les parties encastrées, les assemblages et les appuis.

Consommation =

- o 100 ml/m<sup>2</sup> en 1 couche pour les bois en classes d'emploi 1 et 2 ainsi que les bois résineux en classe 3.1
- o 200 ml/m<sup>2</sup> en 2 couches pour les bois feuillus en classe d'emploi 3.1

### Traitement curatif

Application par badigeonnage, en 3 couches espacées de 15-30min, en insistant sur les parties encastrées, les assemblages et les appuis.

Avant d'appliquer le produit, il faut procéder pour les bois massifs comme pour les bois lamellé-collé aux opérations minimales de sondage, bûchage, décapage (si présence de finitions), brossage, et dépoussiérage.

Tous les bois infestés, ne présentant plus de résistance, doivent être démontés et remplacés.

Consommation = 300 ml/m<sup>2</sup> en 3 couches

## Précautions d'emploi

---

L'humidité du bois au moment du traitement doit être <50%.

Ne pas traiter les bois gelés.

Ne pas appliquer le produit sur du bois qui peut entrer en contact avec les denrées alimentaires.

Faire un essai préalable sur les bois exotiques ou riches en tanin.

Les extrémités et les coupes doivent être traitées pour garantir l'efficacité du traitement.

Retraiter les bois en cas de ponçage, coupe, etc.

Pour une utilisation en extérieur, les bois traités pour un usage en classe d'emploi 3.1, doivent être recouverts par une finition.

## Nettoyage du matériel

---

Rincer le matériel et les équipements (produit non séché) à l'eau.

## Consommation

---

Traitement préventif : - 10 m<sup>2</sup>/L (en 1 couche) pour le traitement des bois résineux et feuillus en classes d'emploi 1, 2, et pour le traitement des bois résineux en classe d'emploi 3.1  
- 5 m<sup>2</sup>/L (en 2 couches) pour le traitement des bois feuillus en classe d'emploi 3.1

Traitement curatif : - 3.3m<sup>2</sup>/L (en 3 couches)

Les consommations du produit AQUA MULTI-XILIX 3000 P varient suivant les essences, les sections et le mode d'application.

## Séchage-Fixation

---

24 à 48h en atmosphère ventilée (en fonction de la nature du bois, de sa capacité d'absorption et des conditions atmosphériques).

## Sécurité de l'utilisateur et Environnement

---

Se référer aux informations disponibles dans la Fiche de Données de Sécurité du Produit.

Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

### Classification-Etiquetage

Voir Fiche de Données de Sécurité

### Sécurité de l'utilisateur

Toujours respecter les précautions standards hygiéniques.

Eviter tout contact avec la peau, les yeux et les vêtements.

Ne pas inhaler de vapeurs ou de brouillard contenant le produit.

Ne pas manger, ne pas boire, ni fumer pendant le travail.

### Stockage

Conserver le récipient d'origine hermétiquement fermé et dans un endroit sec, à l'abri de la lumière et de l'humidité.  
Conserver le produit dans des conditions standards de température à l'abri du gel.  
Veillez à une ventilation suffisante du lieu de stockage.  
Conserver à l'écart des aliments et boissons y compris ceux pour animaux.  
Stocker sur aire étanche ou sur zone de rétention.

### Environnement

Le résidu de produit, l'emballage et tout autre déchet lié au traitement doivent être considérés comme des déchets dangereux, sous l'entière responsabilité du détenteur de ce déchet, et traités en centre spécialisé conformément à la réglementation en vigueur.  
Les pertes liées à l'application du produit doivent être récupérées en vue de leur réutilisation ou de leur élimination.  
Les déchets de chantiers doivent être transportés en véhicule fermé ou bâché.  
Pendant la totalité de la période de traitement du bois, il est nécessaire de s'assurer qu'aucun constituant du produit ne parvienne dans le sol.  
Ne pas jeter les résidus dans les égouts et les cours d'eau.  
Toutes les espèces de chauves-souris et de martinets étant protégées, veillez à ce qu'elles ne soient pas exposées à ce produit lors de l'application.  
Ne pas traiter les ruches.

Les informations contenues dans ce document sont destinées à aider les utilisateurs. Elles ne sont données qu'à titre indicatif et ne sauraient engager la responsabilité du Groupe BERKEM les conditions d'emploi échappant à son contrôle. Les caractéristiques citées des produits fabriqués dépendent des conditions de conservation et de mise en œuvre. Les renseignements que nous donnons reflètent la réglementation en vigueur et les connaissances techniques que nous avons acquises à la date de la notification de la présente fiche. Avant toute mise en œuvre, s'assurer que la présente fiche technique n'a pas été modifiée par une édition plus récente susceptible de prendre en compte des données nouvelles.